

REVESTIMENTO FULGET - PISO

Descrição

O **REVESTIMENTO FULGET PISO DACAPO** é um microconcreto, bicomponente, para execução de revestimento mineral, à base de composto cimentício e agregados minerais selecionados e beneficiados de resíduos de rochas ornamentais – granitinas 0G.

O composto cimentício possui excelente adesão devido à modificação com polímeros em sua composição sendo a parte aglomerante do produto. As granitinas que serão misturadas ao composto cimentício terão cores padrões para definição do cliente.

O **REVESTIMENTO FULGET PISO DACAPO** oferece um acabamento antiderrapante, fosco e rústico.

Indicação de Uso

- Pisos de áreas externas e internas;
- Pisos residenciais e comerciais.

Características Técnicas

- Revestimento Mineral modificado com polímeros;
- Bicomponente, bastando misturar as proporções de 1 saco de composto cimentício (10 kg) com 1 saco de granitina 0G (15kg) e adicionar água – após mistura tempo máximo para aplicação: 2h30;
- Excelente aderência e resistência mecânica;
- Fácil aplicação
- Antiderrapante
- Resistente a intempéries

Preparo da Base

- As bases de concreto ou contrapiso deve possuir prazo mínimo de cura de 14 dias;
- Toda base a receber aplicação do **REVESTIMENTO FULGET PISO DACAPO** deve estar limpo, íntegro e livre de partículas soltas, poeira, óleo, graxa, desmoldante ou quaisquer outros agentes contaminantes que possam prejudicar a adesão;
- Deve ser verificado na base a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e proceder os reparos necessários;
- Antes da aplicação a superfície deve receber duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;



- Defina os tamanhos dos quadros onde será aplicado e colar as **JUNTAS DE DILATAÇÃO DACAPO** 4 mm x4 mm (largura x espessura) com cola de contato e aguarde secagem;
- Na existência de juntas de dilatação na base de concreto ou contrapiso, faça as mesmas juntas na aplicação do **REVESTIMENTO FULGET PISO DACAPO**;

Preparo do Produto

- Misturar os materiais, componente cimentício e granitinas em recipiente plástico e estanque e adicionar água indicada na embalagem. Misturar através de misturador mecânico até obtenção de um produto homogêneo;
- Se necessário, pode ser ajustado até $\pm 5\%$ de água, em relação ao peso de material, na mistura para atender a consistência de aplicação;
- Para os casos que queiram a coloração no composto cimentício, basta adicionar pigmento em pó ou líquido da cor e intensidade desejada durante a fase de preparo do produto;
- Após preparação e antes de usar, proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

Aplicação do Produto

- Aplicar uma demão do **REVESTIMENTO FULGET PISO DACAPO**, usando uma desempenadeira de aço lisa ou colher de pedreiro de forma contínua, obedecendo a espessura da junta de dilatação que deve ficar visível ao nivelamento da massa.
- Nivele a superfície com o uso de régua metálica para garantir a planicidade do revestimento;
- Utilize desempenadeira de aço com aplicações sistêmicas no material para garantir homogeneidade da mistura em toda superfície;
- Faça aplicação nos quadros de forma intercalada (quadro sim e outro não) para melhor condição de lavar o material já aplicado sem prejudicar superfície do lado;
- A cada quadro aplicado, aguarde entre 30 e 60 minutos para lavar com água e rolo de espuma até expor as granitinas de forma uniforme na superfície do revestimento;
- Após mínimo de 12 horas, aplique **DECAPANTE DACAPO** com uma vassoura de pelo e lave com hidrojateamento após 15 (quinze) minutos;
- Para acabamento, aplicar no mínimo duas demãos de SELADOR ACRÍLICO DACAPO e duas demão de RESINA POLIURETANO DACAPO;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente protegido das intempéries até a secagem;
- Utilize detergente neutro para limpeza do dia a dia;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;

- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.