



**Classificação:** ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2 - NBR 15348.

**Descrição:** A Massa Corrida Premium nivela e corrige imperfeições de superfícies de ambientes internos.

**Indicação:** Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria, concreto e gesso.

**Diferenciais:** Alto poder de preenchimento, ótima aderência e baixo odor, é fácil de lixar e de aplicar, e possui, ainda, secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e a intempéries.

### Propriedades Físico Químicas:

**Cor:** Branca

**Brilho @ 60°:** Não aplicável

**Peso Específico:** 1,620 – 1,680 g/cm<sup>3</sup>

**Consistência:** 5,8 – 6 cm

**Ph:** 8,5 – 9,5

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 5,85 g/L

**Ponto de Fulgor >** 100 °C

**Toxicidade:** Consultar Fispq

### Informações Técnicas:

**Composição:** Emulsão acrílica, cargas minerais (inertes), espessantes, microbicidas não metálicos, aditivos e água.

**Prazo de Validade:** 36 meses

**Embalagens:** 3,6 L (5,40Kg) e 14 L (23Kg)

### Desempenho:

Atender às especificações da **ABNT NBR 15348:**

Resistência à abrasão de massa niveladora de acordo com a **ABNT NBR 15312:**

**Perda máxima** de 10 g

**Este produto** ≤ 5

Absorção de água de massa niveladora de acordo com a **ABNT NBR 15303:**

**Este produto** ≤ 13%

**Absorção máxima** de 15 %

### Dados de Aplicação:

**Diluyente:** Água

**Diluição:** Pronto para uso.

### Rendimento:

Balde de 14 L / 23 Kg: Até 70 m<sup>2</sup> acabado.

Galão de 3,6 L / 5,4 Kg: Até 16,2 m<sup>2</sup> acabado.

Varia de acordo com a espessura, diluição, preparo, absorção, e tipo de superfície, além de outros fatores inerentes ao produto e à superfície.

**Nº de Demãos:** Normalmente, com 2 a 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser que você precise de mais demãos. Sempre lixar entre demãos.

### Secagem:

Toque: 1 hora;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

**Acessórios de Pintura:** Espátula ou desempenadeira de aço.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas com água e sabão.

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

**Preparo do Substrato:** Conforme Norma ABNT NBR 13.245. A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc., devidamente aplicada com fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

**Parede nova com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura:** Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Marfim Selador Acrílico.

**Paredes com muitas imperfeições e falhas profundas:** Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.

**Paredes de fibrocimento ou placa cimentícia (absorvem muito produto):** Aplique Marfim Fundo Preparador antes da Marfim Massa Acrílica.

**Parede pintada com bolhas, partes soltas ou mal aderidas:** Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas:** Aplique uma demão de Marfim Fundo Preparador.

**Paredes mofadas:** Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

### Limitação de Responsabilidade

Consulte nosso Departamento para escolher o sistema de pintura mais adequado às condições de serviço, necessidade estética e desempenho requerido. Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Marfim Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev. 02/2021