

## FICHA DE PRODUTO

**Ciplak® MANTACRIL FAST**

Membrana líquida impermeabilizante

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

É uma membrana líquida de impermeabilização de secagem rápida, com alto teor de sólidos e aditivos especiais. Ideal para lajes expostas sem trânsito, forma uma membrana Impermeabilizante que contribui para a agilidade do trabalho.

**USOS**

É recomendado para

- parede de impermeabilização
- telhados
- muros
- cúpulas
- calha
- laje expostas - SEM TRÂNSITO,
- Telhas de Fibrocimento,
- Chapas metálicas e galvanizadas.

**CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS**

- Aplicação fácil;
- Pronto para o uso;
- Alta elasticidade;
- Seca em 2 horas \*;
- Ideal para lajes expostas \* \*;
- Pode ser pigmentado para ser usado como pintura;
- Aceita assentamento cerâmico;
- Pode ser aplicado sobre chapas ou telhas de fibrocimento;
- Pode ser aplicado sobre chapas ou telhas metálicas;

\* A uma temperatura de 25 ° C e 50% de umidade relativa.

\* \* Não transitáveis.

**CERTIFICADOS / NORMAS**

Atende a norma ABNT - NBR 13321

**DADOS DO PRODUTO**

<b>Base química</b>	Resinas acrílicas e aditivos
<b>Embalagem</b>	Galões 3,6 kg Balde 12 kg Bandejas com 4 galões Em um palete - 36 bandejas com 4 galões (144 galões) ou 48 baldes
<b>Cor</b>	Cor Branca Permite pigmentação utilizando: Para baldes de 12 kg: 5 bisnagas de 50 ml Para galões de 3,6 kg: de 1 bisnaga de 50 ml
<b>Prazo de validade</b>	24 meses da data de fabricação
<b>Condições de estocagem</b>	Estoque na embalagem original, em local coberto e seco, protegido do sol.
<b>Densidade</b>	1,320 – 1,370g/cm <sup>3</sup>

**INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO**

Consumption / Yield / Dosage (PRINT single line)

Consumo de 1,2 kg a 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
Podendo variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.  
Camadas adicionais de 400 g a 500 g/m<sup>2</sup>/demão.

Tempo de Secagem

Secagem em até duas horas. Em temperaturas de 25° C e 50% de Umidade relativa do ar.  
Em condições adversas a esta, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Ciplak® MANTACRIL FAST aceita a colocação de revestimento cerâmico diretamente no produto.

A Sika recomenda o uso de argamassa adesiva tipo AC II - PortoKoll Multiuso 3 em 1 - AC II / SikaCeram 200 - AC II / Quartzobras Cola 175 Flexivel / Ligamax Gold Aditivada.

Argamassa adesiva AC III.

Proteger a aplicação da chuva por pelo menos 8 horas após a aplicação da última demão do produto.

### EQUIPMENT

Aplicação através de rolo, pincel ou trincha.

### PREPARAÇÃO DA BASE

Fazer a preparação da base, limpeza e ou lixamento, removendo a sujeira encrustada, nata de concreto e contaminações.

Se necessário regularize com argamassa de cimento e areia - 1:3 em volume, sem cal e aditiva com adesivo BIANCOLA, usando uma desempenadeira na regularização. Não queime (alise);

- Deixe a superfície nivelada, com caimentos de no mínimo 2 % em direção aos ralos;
- Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
- Em caso de nichos, buracos, bicheiras, falhas na concretagem, fissuras ou trincas, faça os devidos reparos e colmatação.
- Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e sem partes soltas;
- A regularização deve ser curada por no mínimo 7 dias.
- Verifique sempre o nível de umidade da base.

### MISTURA

Utilizar misturadores mecânicos para homogeneizar o produto antes da aplicação.

### APLICAÇÃO

#### INSTRUÇÕES DE USO

1. Agite ou misture antes de usar, para homogeneizar o produto;
2. Utilize rolo de lã de carneiro, trincha larga, pincel, broxa, vassoura de pelo ou air less para aplicação do produto.
3. Dilua a primeira demão de 3 partes de Ciplak® MANTACRIL FAST para 1 parte de água limpa. Para as próximas demãos não é necessário diluir o produto;
4. Após a primeira demão, reforçe a impermeabilização intercalando a TELA DE REFORÇO com 10 cm de sobreposição nas emendas. A tela deve ser toda reco-

5. Aplique produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo recomendado. Respeite o intervalo de secagem entre demãos;
6. Misture o produto durante a aplicação para deixá-lo por igual;
7. Proteja o local contra chuva durante as aplicações até a cura.
8. Para pigmentação do Ciplak® MANTACRIL FAST, utilize corantes líquidos a base d'água. Proporção: para o balde de 12 kg - máximo de 250 ml de corante.
9. Para aplicação com sistema de Air Less (spray elétrico), utilizar a vazão de 5l/minuto, pressão de fluido de 3000psi e bicos de pulverização de 0,025" a 0,031".

## LIMITAÇÕES

- Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.
- O produto não tem resistência quanto à chuva de granizo;
- Não indicado para áreas de trânsito;
- Guardar o produto em local coberto, seco e arejado e longe de fontes de calor;
- Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite as indicações de empilhamento da mesma;
- Não reutilizar a embalagem vazia;
- Não deve ser utilizada em locais com água empoçada; piscinas; reservatórios.

## VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

- O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;
- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção semifacial tipo PFF1 (NR 6 item D) para aplicação do produto;
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos, fontes de calor e água de consu-

#### Ficha de Produto

Ciplak® MANTACRIL FAST  
Agosto 2020, Versão 01.03  
020915109000000016

**CIPLAK**  
IMPERMEABILIZANTES

mo;

- Em contato com a pele e olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem;
- Emergência livre: PROQUÍMICA - 0800 118270

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Ciplak são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

### Ciplak Impermeabilizantes

Rodovia Juliano Lorenzetti  
Saída 304 Rodovia Marechal Rondon  
CEP-06276000  
Lençóis Paulista  
SP



### Ficha de Produto

Ciplak® MANTACRIL FAST  
Agosto 2020, Versão 01.03  
02091510900000016

CiplakMANTACRILFAST-pt-BRCIPLAK-(08-2020)-1-3.pdf

**CIPLAK**  
IMPERMEABILIZANTES