BOLETIM TÉCNICO

Metalatex Elastic

Descrição:	METALATEX ELASTIC é uma tinta acrílica Premium com ótima resistência a água, oferecendo alta proteção contra umidade e ações do tempo. O efeito emborrachado corrige microfissuras e acompanha a movimentação da superfície, proporcionando alta flexibilidade. Desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até uma hora após a aplicação. METALATEX ELASTIC reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente. * Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo-se o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico da tinta é praticamente imperceptível.
Indicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento.
Cores:	**Cores Prontas:** disponível na cor branca, no acabamento semiacetinado. **Bases**: Conheça todas as cores disponíveis no sistema Tintométrico Sherwin Williams COLORSNAP®. IMPORTANTE : A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Efeito Emborrachado Corrige Microfissuras Super Durabilidade Acrílica Premium Sem Cheiro Exterior | Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Polímero Acrílico Modificado, Derivados de Silicone, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos) e Aditivos.		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	**Tipo:**	4.5.16
Conformidade:	ABNT NBR 14942	**Espessura da película seca:**	70µ - 90µ
Sólidos por peso:	40,75 - 53,10 %	**pH:**	8,50 - 9,50
Sólidos por volume:	33,15 - 40,50 %	**Peso Específico:**	1,120 - 1,285 g/cm³
Viscosidade:	95 - 105 KU	**VOC:**	26,30 - 32,10 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Diluição Pintura/Repintura:	***Rolo de Lã/Pincel:*** Na primeira demão, dilua 10 partes de METALATEX ELASTIC com 3 partes de água limpa. Nas demais, dilua 10 partes de METALATEX ELASTIC com 1 parte de água limpa. ***Pistola:*** Dilua 10 partes de METALATEX ELASTIC com 3½ partes de água limpa.		
Rendimento:	***Quarto 0,9L:*** Não se aplica ***Galão 3,6L:*** Até 16m² acabado ***Lata 18L:*** Até 80m² acabado ***Balde 20L:*** Não se aplica	***Quarto 0,8L:*** Não se aplica ***Galão 3,2L:*** Até 14m² acabado ***Lata 16L:*** Até 71m² acabado	
Secagem:	***Toque:*** 30 minutos ***Entre demãos:*** 2 a 4 horas ***Final:*** 4 horas ***Nota:*** Para maior eficiência recomendamos total de 3 demãos		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: **Norma ANBT NBR 13.245**	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ **Fibrocimento novos:**	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
Imperfeições rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA, em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar o acabamento final.
Reboco Fraco /Caiação/ **Gesso / Pintura velha calcinada /** **Superfícies com partículas Soltas** **e/ou mal aderidas:**	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com "solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superficie, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso; 4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - Acesse: www.sherwin-williams.com.br

Revisão:
Fevereiro/2022
TPR: SER
0014172/01 2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER